

## بررسی روش‌های مختلف آلومینیوم زدایی زئولیت Y و تأثیر آن بر بلورینگی ساختار

مریم موسوی فر\* و افسانه خانمحمدی

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه، کد پستی: 83111-55181 مراغه، ایران

تاریخ دریافت: 1400/3/9 تاریخ پذیرش: 1400/3/31

این پژوهش با هدف بررسی ساختار زئولیت اصلاح شده Y با استفاده از روش‌های مختلف آلومینیوم زدایی و تأثیر هر یک از این روش‌ها بر چارچوب ساختاری زئولیت انجام شده است. فرایند آلومینیوم زدایی توسط محلول EDTA (شکل اسیدی)، محلول آمونیوم کلراید، و هیدروکلریک اسید انجام می‌شود. برای بررسی اثر روش فرایند آلومینیوم زدایی بر پایداری ساختار، نمونه‌های اصلاح شده با استفاده از پراش پرتو X، طیف‌سنجی زیرقرمز تبدیل فوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف-سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس بررسی می‌شود. با مقایسه سه روش می‌توان نتیجه گرفت که مناسب‌ترین روش EDTA است زیرا نه تنها ساختار کاملاً حفظ می‌شود، بلکه آلومینیوم خارج چارچوب نیز حذف می‌شود و نسبت Si/Al افزایش می‌یابد. علاوه بر این، در روش کلریدریک اسید نیز، آلومینیوم خارج چارچوب نیز حذف می‌شود، اما در روش کلسینه‌کردن، آلومینیوم خارج چارچوب هنوز وجود دارد و بنابراین در این روش نسبت Si/Al کمتر از دو روش قبلی است.

**کلید واژه‌ها:** آلومینیوم زدایی، روش شیمیایی، روش آب گرمایی، زئولیت Y، کلسینه کردن

### مقدمه

می‌شوند تا بار آلومینیوم داخل چارچوب را خنثی کنند. با خروج آلومینیوم خارج ساختاری، ساختار همچنان حفظ شده و لانه‌های هیدروکسیل تشکیل شده از طریق جهت‌گیری مجدد فضایی پیوندهای جدید Si-O تشکیل داده و ساختار زئولیت حفظ می‌شود. در اثر خروج آلومینیوم دو پدیده رخ می‌دهد که شامل کاهش بلورینگی جزئی که معمولاً با کاهش شدت پیک‌های مربوط به XRD مشاهده می‌شود و مقدمه‌ای برای تشکیل ساختار میان‌حفره می‌باشد. کاهش در ابعاد سلول نیز به این دلیل است که سیلیسیم جایگزین آلومینیوم می‌شود که روش پراش پرتو ایکس هم نشان‌دهنده خروج آلومینیوم از ساختار می‌باشد [9 و 10]. بنابراین در فرایند آلومینیوم زدایی نه تنها آلومینیوم از چارچوب زئولیت Y جدا می‌شود، بلکه نوآرایی ساختاری نیز اتفاق می‌افتد. هنگام نوآرایی ساختاری، جایگاه‌های ناقص باقی‌مانده از آلومینیوم زدایی، با سیلیکا جایگزین می‌شوند و در نتیجه، یک چارچوب سیلیکونی بسیار پایدار تشکیل می‌شود [11]. شکل 1 فرایند آلومینیوم زدایی چارچوب زئولیت و خروج آلومینیوم و تشکیل میان‌حفره را نشان می‌دهد [12].

با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه تولید، اصلاح و پایداری زئولیت‌ها، ما نیز در پژوهش خود برای اصلاح سطح زئولیت Y، اثر سه روش EDTA (فرم اسیدی)، آمونیوم کلراید ( $\text{NH}_4\text{Cl}$ ) و هیدروکلریک اسید (HCl) را در فرایند آلومینیوم زدایی مورد بررسی قرار می‌دهیم. به طور کلی مقدار آلومینیوم چارچوب زئولیت را می‌توان به صورت نسبت  $\text{Al}/(\text{Al}+\text{Si})$  (جزء مولی چهاروجهی  $\text{AlO}_4$  بر عده کل چهاروجهی‌های  $\text{AlO}_4$  و  $\text{SiO}_4$ ) و یا نسبت Si/Al بیان کرد [13]. با توجه به این‌که چارچوب نسبتاً سخت زئولیت اجازه تغییر اساسی در اندازه کانال‌ها را نمی‌دهد ولی تغییرات اصلاحی در ترکیب چارچوب زئولیت‌ها (به عنوان نمونه، نسبت Si/Al) تأثیر بسیار عمیقی بر ویژگی‌های شیمی‌فیزیکی زئولیت‌ها دارد، زئولیت‌های اصلاح‌شده با روش‌های  $\text{FT-IR}$ ،  $\text{FE-SEM}$  و EDS شناسایی شدند. اثر روش آلومینیوم زدایی بر روی حفظ بلورینگی و همچنین نسبت Si/Al بررسی شد. همچنین، ریخت سطح در هر سه روش بررسی و بهترین روش از جنبه حفظ ساختار و نسبت بالای سیلیسیم تعیین شد.


آب‌های سطحی و زیرزمینی و فاضلاب‌های خانگی و صنعتی دارای انواع مختلف آلودگی‌های آلی و معدنی هستند که برای موجودات زنده سمی و مضر می‌باشند [1 و 2]. اهمیت تصفیه و حذف آلودگی پساب‌ها، پژوهشگران را به بررسی و ابداع روش‌های کارآمد تشویق نموده است. استفاده از جاذب‌های جامد مانند زئولیت‌ها یکی از پر کاربرد-ترین روش‌ها در تصفیه فیزیکی است [3]. از سوی دیگر، زئولیت‌ها با امکان اصلاح سطح و تمرکز بالای مکان‌های اسیدی فعال، پایداری حرارتی بالا و اندازه قطر حفره‌هایشان، کاتالیست‌های مطلوبی نیز به شمار می‌روند [4]. بیش از 90 درصد از تمام مواد شیمیایی صنعتی توسط فرایندهای کاتالیستی تولید می‌شود و کاربردهای کاتالیستی بیشترین ارزش بازار را به ویژه در بخش تصفیه نفت به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر، بیشتر فرایندهای تجاری فعلی در مقیاس بزرگ با استفاده از کاتالیست‌های برپایه زئولیت‌های اصلاح شده در صنعت تصفیه نفت و پتروشیمی، صنایع شیمیایی، کاربردهای زیست محیطی، فرایندهای تبدیل غیرمتمعارف گاز، نفت و زغال سنگ انجام می‌شود، برای نمونه، یکی از مهم‌ترین کاربردهای زئولیت Y در صنایع شیمیایی به عنوان کاتالیست کراکینگ است [5-7]. بنابراین اصلاح کاتالیست‌های اسید جامد یک حوزه جالب در شیمی، مواد و صنعت می‌باشد. با تغییر نسبت Si/Al می‌توان برخی از ویژگی‌های زئولیت‌ها را اصلاح کرد که شامل پایداری حرارتی، گرینش‌پذیری سطح، اسیدیته و ساختار می‌باشد. هرچه این نسبت بیشتر باشد زئولیت پایدارتر خواهد بود. برای ایجاد ویژگی‌های مطلوب، روش‌های سنتز ثانویه مورد استفاده قرار می‌گیرد که شامل روش‌های آب گرمایی، روش‌های شیمیایی و ترکیب روش‌های آبگرمایی و شیمیایی می‌باشد [8]. در تمام این روش‌ها، دو پدیده عمده رخ می‌دهد که شامل اثر بر روی تعداد و قدرت موقعیت‌های اسیدی و تأثیر بر ساختار زئولیت می‌باشد.

طبق نظر کر سازوکار سنتز ثانوی به‌صورت زیر انجام می‌شود. اولین مرحله، جدا شدن آلومینیوم از چارچوب و تولید قفس‌های هیدروکسیل می‌باشد و در این مرحله گونه‌های  $\text{Al}(\text{OH})_2^+$ ،  $\text{Al}(\text{OH})^{2+}$  و  $\text{Al}^{3+}$  تولید

## بخش تجربی

### مواد شیمیایی و دستگاه‌ها

دستگاه سانتریفیوژ مدل شیمیفان برای جداسازی مواد استفاده شد. آون خلاء مدل باینر برای خشک کردن نمونه‌های تهیه شده به کار رفت. برای اندازه‌گیری مواد از ترازوی دیجیتالی آدامفا مدل 120LC استفاده شد. طیف‌های زیرقرمز با قرص KBr با استفاده از دستگاه شیمیدازو مدل 8400s محصول ژاپن، ثبت شده‌اند. برای آنالیز نمونه‌ها از دستگاه پراش پرتو ایکس شرکت بروکر مدل D8 advance با منبع تابش مس در طول موج 1.54 آنگستروم با ولتاژ 40 کیلوولت، شدت جریان 30 میلی‌آمپر در گستره زاویه پراش 5-60 درجه و در نمای محیط، استفاده شد. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس با دستگاه شرکت تسکن مدل MIRA3 کشور چک ثبت شده‌اند.



شکل 1. فرایند آلومینیوم زدایی چارچوب زئولیت و خروج آلومینیوم و تشکیل میان حفره.

### انواع روش‌های آلومینیوم زدایی زئولیت Y

آلومینیوم زدایی روش مناسبی برای زئولیت‌های غنی از آلومینیوم مانند زئولیت Y می‌باشد که به تولید ساختار میان‌حفره منجر می‌شود و پایداری را افزایش داده و برخی ویژگی‌های فیزیکی را به زئولیت می‌بخشد. در این پژوهش، از سه روش آبی گرمایی، روش شیمیایی، و روش عامل‌های کمپلکس‌دهنده برای تهیه زئولیت آلومینیوم زدایی استفاده شد.

#### آلومینیوم زدایی کردن زئولیت Y با EDTA (شکل اسیدی). ابتدا

0/02 گرم EDTA در 50 میلی‌لیتر آب مقطر حل و محلول در دمای 50 درجه سانتی‌گراد به مدت 5 ساعت قرار داده شد در این مرحله محلول باید کاملاً شفاف باشد. در مرحله بعد، در یک بالن تمبرگد دودانه، 2 گرم زئولیت NaY در 50 میلی‌لیتر آب مقطر پراکنده شد و سپس محلول EDTA تهیه شده، قطره قطره به سوسپانسیون زئولیت اضافه شد (در این حالت، سرعت و زمان و مقدار EDTA اضافه‌شده جهت جلوگیری از تخریب ساختار زئولیت خیلی مهم هست). سپس، مخلوط حاصل به مدت 4 ساعت در دمای 95 درجه سانتی‌گراد رفلکس و در پایان صاف و با آب مقطر داغ شستشو داده شد. ماده به دست آمده در آون در دمای 100 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت خشک شد.

### آلومینیوم زدایی کردن زئولیت Y با آمونیوم کلراید (NH<sub>4</sub>Cl). در این

روش، 2 گرم زئولیت NaY در 100 میلی‌لیتر محلول آمونیوم کلراید 0/5 مولار به‌صورت سوسپانسیون درآمده و به مدت 24 ساعت هم‌زده شد. پس از آن، مخلوط صاف و با آب مقطر داغ چندین بار شست‌وشو داده شد. سپس در آون به مدت 24 ساعت در دمای 60 درجه سانتی‌گراد خشک و در کوره در دمای 600 درجه سانتی‌گراد به مدت 6 ساعت کلسینه شد.

### آلومینیوم زدایی کردن زئولیت Y با هیدروکلریک اسید (HCl). در

این روش، به سوسپانسیونی از 2 گرم زئولیت در 50 میلی‌لیتر آب مقطر، قطره قطره HCl رقیق اضافه شد تا pH مخلوط به 4 برسد. سرعت افزایش هیدروکلریک و مقدار آن در حفظ ساختار خیلی مهم است چون در pH های پایین‌تر ممکن است ساختار زئولیت تخریب شود. سپس، رسوب صاف و با آب مقطر داغ شست و شو داده و در آون در دمای 100 درجه سانتی‌گراد به مدت 3 ساعت قرار گرفت و پس از آن، به مدت 3 ساعت در دمای 500 درجه سانتی‌گراد کلسینه شد.

## بحث و نتیجه گیری


### شناسایی زئولیت NaY آلومینیوم زدایی شده

زئولیت Y با استفاده از سه روش کلسینه‌کردن (آب گرمایی) با آمونیم کلراید، مبادله مستقیم یون با اسید معدنی HCl رقیق (عملیات شیمیایی و آب گرمایی زئولیت)، و به شیوه شیمیایی با استفاده از عامل‌های تشکیل‌دهنده حلقه مانند EDTA، آلومینیوم زدایی شد و اثر این سه روش مختلف بر روی ساختار و ریخت زئولیت بررسی شد.

الگوی پراش پرتو ایکس زئولیت‌های آلومینیوم زدایی شده، ساختار بلوری مشابه با زئولیت NaY مادر را نشان می‌دهد که تایید کننده حفظ ساختار زئولیت در این فرایندهاست. از طرفی، آلومینیوم زدایی منجر به خروج اتم‌های Al و تشکیل قفس‌های هیدروکسیل می‌شود و بدنبال آن در اثر نوآرایی، اتم سیلیسیم جایگزین می‌شود. در اثر این عمل، ساختار به طور جزئی تخریب و ساختار میان‌حفره تشکیل می‌شود. این تغییرات به صورت تغییر در شدت و جابجایی در موقعیت پیک‌ها ظاهر می‌شود. به طوری که در آلومینیوم زدایی با HCl، تغییر شکل ساختار به مراتب بیشتر از دو روش کلسینه‌کردن (NH<sub>4</sub>Cl) و روش شیمیایی (EDTA) است و بنابراین پهن شدن پیک که نشان‌دهنده بی‌شکل شدن جزئی می‌باشد نیز مشاهده شد. همچنین، جابجایی اندک در موقعیت پیک‌ها نسبت به پیک‌های زئولیت مادر NaY، را می‌توان به اندازه طول پیوند Si-O نسبت به Al-O ارتباط داد که باعث تغییر فاصله صفحه‌ها و در نتیجه مطابق با رابطه برآگ، موجب تغییر زاویه‌ها می‌شود و جابجایی رخ می‌دهد.

الگوهای پراش پرتو ایکس سه نمونه آلومینیوم زدایی شده با سه روش در شکل 2 نشان داده شده است. در آلومینیوم زدایی با آمونیم کلراید که در پایان با کلسینه کردن و آزادسازی آمونیاک انجام می‌شود [14 و 15]، آلومینیوم‌های خارج ساختاری حذف شده ولی هنوز در منافذ و حفره‌های زئولیت قرار دارند. در نتیجه، نسبت Si/Al در این روش تغییر چندانی نمی‌کند و بر اساس داده‌های EDS مقدار آن برابر 2/59 بدست آمد. بررسی فازها در این روش نشان داد که به مقدار جزئی زئولیت X هم تولید شده است.

در روش آلومینیوم زدایی با روش مستقیم مبادله یون با HCl، یون‌های آلومینیوم داخل ساختاری حذف و گونه‌های آلومینیوم خارج ساختاری بر



شکل 2. طیف XRD برای سه نمونه آلومینیوم زدایی شده با  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ،  $\text{HCl}$  و  $\text{EDTA}$  و زئولیت  $\text{NaY}$ .


کیفی مولکول‌های مختلف و تعیین ساختار مولکولی و شناسایی گروه‌های عاملی موجود در ساختار یک گونه می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین ساختار زئولیت Y آلومینیوم‌زدایی شده با  $\text{EDTA}$ ،  $\text{NH}_4\text{Cl}$  و  $\text{HCl}$ ، طیف زیرقرمز این ترکیب‌ها در محدوده  $4000-200 \text{ cm}^{-1}$  ثبت شد. شکل 3 طیف زیرقرمز سه نمونه آلومینیوم زدایی شده را در مقایسه با زئولیت  $\text{NaY}$  نشان می‌دهد. در هر سه نمونه، نوارهای مشابه با زئولیت مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده حفظ ساختار بر اثر آلومینیوم زدایی می‌باشد. در تمام زئولیت‌ها دو گروه از بسامدهای ارتعاشی وجود دارد که شامل ارتعاش‌های داخلی  $\text{T-O}$  (یا  $\text{Al}$  یا  $\text{Si}$ ) و ارتعاش‌های خمشی  $\text{T-O}$  داخل شبکه زئولیت که به ساختار غیر حساس بوده و در محدوده  $1200-450 \text{ cm}^{-1}$  ظاهر می‌شود. گروه‌های موجود در محدوده  $3600-3200 \text{ cm}^{-1}$  مربوط به مولکول‌های آب در شبکه زئولیت و گروه‌های هیدروکسیل سطح می‌باشد. ارتعاش‌های کششی  $\text{T-O-T}$  یا  $\text{O-T-O}$  در چارچوب زئولیت، در محدوده  $1000 \text{ cm}^{-1}$  می‌باشد. نوارهای موجود در  $1050$  و  $1138 \text{ cm}^{-1}$  که به ساختار محیط حساس هستند، به ارتعاش‌های کششی نامتقارن پیوندهای داخلی تتراهدرال و کششی نامتقارن پیوند خارجی برای  $\text{T-O-T}$  اختصاص دارند. ارتعاش در ناحیه  $1600$  تا  $3700 \text{ cm}^{-1}$  به ارتعاش خمشی ملکول‌های آب مربوط می‌باشد. از سویی، جابجایی اندک در موقعیت نوارها را

اثر شستشو از محیط حذف می‌شوند [16]. این شرایط موجب بالا رفتن نسبت  $\text{Si/Al}$  می‌شود که بر اساس داده‌های EDS مقدار آن برابر 5/65 به دست آمد. در این روش مقدار کمی فاز زئولیت A تشکیل شده است. از سویی، الگوی داش پرتو ایکس نشان می‌دهد که فاز بی‌شکل نیز تشکیل شده است. در این روش غلظت اسید و مقدار آن برای حفظ ساختار خیلی مهم است.

در روش آلومینیوم‌زدایی با  $\text{EDTA}$  سرعت و مقدار افزایش  $\text{EDTA}$  برای جلوگیری از بی‌شکل شدن سامانه خیلی مهم است. در این روش ساختار زئولیت حفظ شده و شامل یک فاز است [17]. نسبت  $\text{Si/Al}$  بر اساس داده‌های EDS برابر 6/05 می‌باشد.

نتایج در این حالت نشان داد که نه تنها آلومینیوم از ساختار خارج شده بلکه آلومینیوم خارج ساختاری نیز با تشکیل کمپلکس از محیط خارج شده و این امر سبب افزایش نسبت  $\text{Si/Al}$  شده است. در تمام این روش‌ها به دلیل تشکیل لانه‌های هیدروکسیل که در پایان منجر به جایگزینی  $\text{Si}$  با  $\text{Al}$  شده، مقداری بی‌شکل شدن رخ می‌دهد که سبب می‌شود شدت پیک‌ها به طور جزئی کاهش یابد [18 و 19]. تغییر جزئی مشاهده شده در موقعیت یا شدت پیک‌ها، به علت انقباض شبکه (چارچوب زئولیت) در نتیجه آلومینیوم‌زدایی است [20].

طیف سنجی زیر قرمز یکی از پرکاربردترین روش‌ها در شناسایی



شکل 3. طیف زیر قرمز زئولیت NaY و سه نمونه آلومینیوم زدایی شده با استفاده از  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ،  $\text{HCl}$  و EDTA.

موضوع سبب افزایش نسبت Si/Al در هر دو روش می‌شود. این نسبت‌ها و مقایسه آن‌ها در جدول 1 آورده شده است.

**جدول 1.** درصد وزنی عناصر Si و Al برای سه روش مختلف آلومینیوم زدایی و بررسی نسبت آن‌ها در مقایسه با زئولیت NaY


W%	Si	Al	Si/Al
$\text{NH}_4\text{Cl}$	42.47	14.32	2.96
HCl	43.82	9.62	4.55
EDTA	34.66	14.32	5.54
NaY	27.88	12.30	2.26

### بحث و نتیجه‌گیری


در این مقاله، سه روش مختلف آلومینیوم زدایی زئولیت NaY بررسی شد. برای این منظور از  $\text{HCl}$ ،  $\text{EDTA}$  و  $\text{NH}_4\text{Cl}$  برای آلومینیوم زدایی استفاده شد و مواد حاصل با روش‌های XRD، FESEM، EDS و FT-IR مشخصه‌یابی شد. بررسی الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌ها نشان داد که آلومینیوم زدایی با EDTA منجر به حفظ کامل ساختار زئولیت شده است و این در صورتی حاصل خواهد شد که سرعت افزودن و مقدار EDTA تنظیم شود. در روش عمل با  $\text{NH}_4\text{Cl}$  فاز زئولیت X به مقدار خیلی کم ایجاد شد. این در حالی است که در اثر عمل با HCl، علاوه بر این که مقداری فاز زئولیت A تشکیل شد، به مقدار کم بی‌شکل شدن هم اتفاق افتاد. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف‌سنجی زیرقرمز نیز برای هر سه روش، حفظ ساختار با کمی تغییر را نشان داد.

می‌توان به فرآیند آلومینیوم زدایی ارتباط داد که در اثر تشکیل لانه‌های هیدروکسید، تغییرات اندکی در ساختار ایجاد شده که این می‌تواند روی موقعیت نوارها تأثیر بگذارد و باعث جابجایی آن شود [21-23]. میکروسکوپ الکترونی روبشی سطح مواد را اسکن می‌کند و تصویرهایی از ریخت سطح مواد را به ما می‌دهد. شکل 4 تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی زئولیت‌های آلومینیوم زدایی شده را در مقایسه با زئولیت NaY نشان می‌دهد. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی زئولیت آلومینیوم زدایی با روش EDTA نشان می‌دهد که ریخت زئولیت حفظ شده است که این نتایج با نتایج حاصل از پراش پرتو ایکس همخوانی دارد. تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی مربوط به روش کلسینه کردن با  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، ریخت زئولیت را نشان می‌دهد که حضور برخی ناخالصی‌ها بر روی سطح را می‌توان به تشکیل فاز دوم ارتباط داد. در مورد آلومینیوم زدایی با هیدروکلریک اسید در حال که مورفولوژی زئولیت مشاهده می‌شود ولی برخی ناخالصی‌ها در سطح دیده می‌شود که می‌تواند مربوط به تشکیل فاز زئولیت A باشد. همچنین، در این روش بی‌شکل شدن جزئی نیز مشاهده شد که تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی آن را تأیید می‌کند.

نتایج حاصل از طیف‌سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس در شکل 5 آورده شده است. بر این اساس، در اثر فرایند آلومینیوم زدایی، نسبت Si/Al در مقایسه با زئولیت NaY افزایش و در نتیجه خصلت اسیدی افزایش می‌یابد. در روش آب گرمایی و آلومینیوم زدایی با روش آمونیم کلراید و کلسینه کردن، آلومینیوم داخل ساختاری خارج می‌شود ولی در منافذ زئولیت به صورت خارج ساختاری باقی می‌ماند بر همین اساس، داده EDS نیز این مطلب را تأیید می‌کند و به عبارتی، پایین بودن نسبت Si/Al را می‌توان به حضور آلومینیوم خارج ساختاری نسبت داد. در دو روش استفاده از EDTA و HCl، علاوه بر این که آلومینیوم داخل ساختار خارج و آلومینیوم زدایی انجام می‌شود، آلومینیوم خارج ساختاری در اثر شستشوی اسیدی و در اثر کمپلکس شدن خارج می‌شود و این



شکل 4. تصاویر های FESEM نمونه های آلومینیوم زدایی شده با استفاده از الف- EDTA، ب-  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، پ-  $\text{HCl}$  و ت- زئولیت  $\text{NaY}$  با سه بزرگنمایی.



شکل 5. آنالیز EDS نمونه های آلومینیوم زدایی شده با استفاده از  $\text{HCl}$ ،  $\text{NH}_4\text{Cl}$ ، EDTA و زئولیت  $\text{NaY}$ .



- 7) A. S. Kovo, O. Hernandez, S.M. Holmes, J. Mater. Chem. 19 (2009) 6207.
- 8) B. Sulikowski, J. Phys. Chem. 97 (1993) 1420.
- 9) G.T. Kerr, J. Phys. Chem. 73 (1969) 2780.
- 10) G.T. Kerr, D.H. Olson, E. Dempsey, J. Catal. 18 (1970) 236.
- 11) M.G. Clerici, Top. Catal. 13 (2000) 373.
- 12) H.V. Bekkum, E.M. Flanigen, P.A. Jacobs, J.C. Jansen, (Ed.), Introduction to Zeolite and Practice, 2nd Completely Revised and Expanded Edition, 2001.
- 13) S. Kwon, H.J. Chae, K. Na, Catal. Today 352 (2020) 111.
- 14) C.S. Triantafillidis, A.G. Vlessidis, L. Nalbandian, N. P. Evmiridis, Micropor. Mesopor. Mater. 47 (2001) 369.
- 15) M. Hong, L. Yu, Y. Wang, J. Zhang, Z. Chen, L. Dong, Q. Zan, R. Li, Chem. Eng. J. 359 (2019) 363.
- 16) A. Nock, R. Rudham, Zeolites 7 (1987) 481.
- 17) B. Sulikowski, J. Phys. Chem. 97 (1993) 1420.
- 18) A.H. Alwash, A.Z. Abdullah, N. Ismail, Adv. Chem. Eng. Sci. 3 (2013) 113.
- 19) Q. Zhao, Y. Mao, L. Yan, L. Lu, T. Jiang, H. Yin, J. Asian Ceram. Soc. 2 (2014) 347.
- 20) T. Santhi, S. Manonmani, T. Smitha, J. Hazard. Mater. 179 (2010) 178.
- 21) M. Moghadam, S. Tangestaninejad, V. Mirkhani, I. Mohammadpoor-Baltork, M. Moosavifar, J. Mol. Catal. A: Chem. 302 (2009) 68.
- 22) M. Moosavifar, M. Nikkhoo, F. Mansouri, Res. Chem. Intermed. 42 (2016) 7417.
- 23) M. Moosavifar, A. Alemi, M.R. Marefat, N. Nouruzi, H. Mahmoodi, J. Iran. Chem. Soc. 11 (2014) 1561.

نتایج طیف‌سنجی تفرق انرژی اشعه ایکس نیز افزایش نسبت Si/Al را در هر سه روش نشان داد. با این تفاوت که این نسبت برای آمونیم کلراید کمتر است که علت آن را می‌توان به حضور آلومینیوم خارج ساختاری نسبت داد. به عبارتی، در این روش آلومینیوم از ساختار خارج شده و به صورت کاتیون خارج ساختاری باقی می‌ماند. در حالی که در دو روش EDTA و HCl این نسبت به مراتب بیشتر بود و این نشان می‌دهد که در اثر فرایند آلومینیوم زدایی، نه تنها آلومینیوم از ساختار خارج شده بلکه آلومینیوم‌های خارج ساختاری نیز بر اثر شستشو با اسید و کمپلکس شدن از محیط خارج و سبب افزایش نسبت Si/Al می‌شوند. از مقایسه سه روش می‌توان نتیجه گرفت که روش EDTA مناسب‌ترین روش می‌باشد زیرا نه تنها ساختار به‌طور کامل حفظ می‌شود، بلکه آلومینیوم‌های خارج ساختاری از محیط حذف شده و باعث افزایش نسبت Si/Al می‌شود. در نتیجه باعث افزایش خاصیت اسیدی می‌شود.

### تقدیر و تشکر

نویسندگان مقاله از مدیریت پژوهش و فناوری و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه مراغه بابت انجام آزمایش‌ها تشکر و قدردانی می‌نمایند.

### مراجع

- 1) R. Rahimian, S. Zarinabadi, Prog. Chem. Biochem. Res. J. 3 (2020) 251.
- 2) P. Chowdhary, R.N. Bharagava, S. Mishra, N. Khan, Environ. Concerns Sustain. Dev. 1 (2020) 235.
- 3) M.A. Tony, Int. J. Environ. Sci. Technol. 17 (2020) 2485.
- 4) C. Wang, J. Wang, J. Wang, M. Shen, Front. Environ. Sci. Eng. 15 (2021) 1.
- 5) C. Martínez, A. Corma, Zeolites 5 (2013) 103.
- 6) J.H. Lopes, F.G. Nogueira, M. Gonçalves, L.C. Oliveira, Bull. Chem. React. Eng. Catal. 10 (2015) 237.